



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Horňátky 1  
277 11 Neratovice

## DŘEVOKITT

PN:KT-V- 47-09-02

### Název výrobku

Dřevokitt

### Složení

Disperze akrylátové pryskyřice a vody s přísadou speciálních aditiv.

### Odstín

borovice, dub, třešeň, jilm, mahagon, smrk, buk, ořech

### Použití

Tmel je vhodný pro vnitřní i vnější použití (U vnějšího použití nutno opatřit nátěrem) Tmel je určený pro tmelení prasklin na dřevu, dřevotřískových a certisových desek atd. Tloušťka jedné vrstvy je 2 mm- 5 mm. Vrstva proschne za 2-12 hodiny dle okolní teploty.

### Ředidlo

Voda

### Nanášení

Stěrkou

### Vydatnost

100g/0,2-0,4 m<sup>2</sup> (na jednu vrstvu)

### Vzhled

máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot

### Konzistence

máslovitá, vhodná k nanášení nesmí stékat ze stěrky

### Zasychání

st.2 max.2

st.4 max.24

### Vzhled

zaschlé a vybroušené vrstvy bez dírek a pórů

### První pomoc

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch ,nechat chodit, zabránit podchlazení.

Při požití: vypít asi půl litru vody. Drážděním hrdla vyvolat dávení.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat 10-15 minut proudem čisté vody

### Balení

250 g

**Záruční doba:** 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu